

Denumire produs: front de mobilier cu efect de sticlă CVN

Tip de utilizare: front mobilier de interior acoperit cu polimer acrilic, neporos, rezistent la abraziuni și raze UV.

Utilizare: pentru o gamă largă de aplicații de interior cu temperatură controlată și umiditate normală (cum ar fi: bucătării, mobilier încorporat, elemente decorative de interior, uși glisante etc.), în principal pentru acoperirea suprafețelor verticale. Igienic, adecvat pentru contactul cu alimentele, rezistent la ciuperci, bacterii, la agenți chimici generale de uz casnic, dezinfectanți și substanțe.

Fronturile noastre CVN oferă o valoare remarcabilă în materie de design interior, cu panouri frontale din foaie acrilică de 2mm, pentru o rezistență ridicată la uzura zilnică. Produsele noastre Lux sunt disponibile în finisaje lucioase mate și metalice. Opțiunile suplimentare sunt disponibile cu canturi **PRO1 (Standard)**, **PRO2 (3D)**, **PRO3 (efect de sticlă)**, **PRO3+ (efect de sticlă cu 3D)**. ABS-uri cu închidere tip **airTEC** și **PU**, la cerere, astfel încât acestea sunt complet rezistente la aburi, astfel se pot utiliza în băi și spații umede. Sunt disponibile într-o gamă largă de culori de bază, dar pot fi comandate și în culori personalizate, extinzându-i versatilitatea. Fronturile noastre CVN pot fi, de asemenea, furnizate cu PAL în culori personalizate, cu fețe duble, și cu contratrăgător.

IMPORTANT! Vă rugăm să specificați **măsura brută de tăiere la ABS** atunci când comandați.

High Gloss CVN Acryl caracteristicile suprafeței:



Lumină ridicată excelentă



Foarte rezistent la zgârieturi



Rezistent la UV, rezistent la culoare



Rezistență chimică ridicată



Curățare ușoară

Matt CVN Acryl caracteristicile suprafeței:



Suprafață super mată, netedă



” Fără amprentă”



Rezistență ridicată la pete



Foarte rezistent la zgârieturi



Rezistent la UV, rezistent la culoare



Curățare ușoară



Rezistență chimică ridicată



Atingere plăcută

Caracteristici:

Panourile de mobilier CVN ACRYL cu efect de sticlă pot fi prelucrate cu unelte cunoscute pentru prelucrarea lemnului (găurire/frezare/tăiere). La tăiere, trebuie folosită o pre-tăiată.



Poziție de mare impact



Procesare usoara



15kg/m²

Grosimea produsului: 20 mm.

La comandă, vă rugăm să rețineți că cele mai mici dimensiuni de închidere a canturilor sunt:

lățimea pentru închiderea laterală lungă : 60 mm

lățimea la închiderea părții scurte : 150 mm

Pentru produsele de peste 900 mm, se recomandă 3 curele.

Se recomandă utilizarea contratrăgătorilor pentru lungimi mai mari de 1,6 metri.

Livrare: - Vă rugăm să vă asigurați că produsul este nedeteriorat la primirea mărfii. În cazul în care aveți observații, vă rugăm să scrieți un proces-verbal în fața persoanei care predă produsul sau în cazul livrării, transportatorului. În cazul în care marfa nu este livrată expeditorului, vă rugăm să trimiteți o notă transportatorului.

- În cazul în care produsul este livrat, trebuie să se țină cont de faptul de a nu depăși temperatura ambientală (temperatura camerei +/- 5 grade Celsius), deoarece produsul nu poate fi depozitată sau transportată la temperaturi extreme (peste temperatura camerei +/- 5 grade Celsius), pentru a evita posibilele reacții chimice nedorite. Eventualele condiții necorespunzătoare de depozitare pot cauza deformarea produsului. În cazul în care întâmpinați astfel de probleme, vă rugăm să ne contactați cât mai repede posibil, deoarece aceste defecte pot fi tratate în mod profesional, dacă este descoperit la timp.

- metoda de livrare recomandată: pe paleți, paleți cu margini, pe minim 4 cherestea tivită, alte cadre din lemn

- temperatura de transport nu trebuie să depășească 65 °C sau să fie mai mică de 10 °C.

Depozitare:

- așezat orizontal pe o bază uscată, susținut pe toată lățimea
- într-o încăpere închisă și încălzită, la o temperatură cuprinsă între 15 și 25 °C și o umiditate relativă între 40-60 %.

Deformare datorată unei depozitări necorespunzătoare:

În caz de depozitare/transport la temperaturi prea ridicate: curbura pozitivă.

În caz de depozitare/transport prea rece: curbura negativă.

Despachetare:

- Trebuie asigurată o aclimatizare de 24 de ore înainte de despachetare
- după îndepărtarea foliei protectoare, placa va ajunge la rezistență maximă în 48h

La deschiderea ambalajului, aveți grijă să nu deteriorați suprafața produsului prin împingere sau o posibilă cădere.

Caracteristici: plăcile acrilice pot fi ușor de prelucrat cu ajutorul uneltelor standard de prelucrare a lemnului. Plăcile acrilice pot fi prelucrate în mod standard obișnuit (tăiere/găurire/frezare). În cazul tăierii, trebuie folosită incizor. Grosimea produsului: 20mm.

Pentru lungimi de 900 mm, o "tensiune" de curbura de 0-3 mm este acceptabilă, dar pentru dimensiuni mai mari, aceasta poate fi multiplicat. Poate fi ajustată și corectată la instalare.

Curățarea:

Apa caldă și detergenții lichizi sunt buni pentru curățarea suprafețelor acrilice.

Praful poate fi îndepărtat cu ușurință cu un burete umed. Pentru îndepărtarea petelor încăpățănate și unuroase se poate folosi eter de petrol fără benzen, alcool izopropilic.

Agenții și materialele de curățare recomandate sunt:

- apă caldă cu detergent lichid pentru vase.
- cârpe umede cu microfibre

Pentru curățare nu trebuie utilizate instrumente mecanice, cum ar fi cuțite, raclete, etc. deoarece acestea pot provoca daune și pot deteriora stratul de acoperire rezistent la abraziuni.

Este interzisă utilizarea solvenților puternici, a substanțelor chimice, a agenților de curățare speciali (de exemplu, detergent de canalizare, detergent industrial), a agenților de curățare caustici etc. Soluțiile abrazive poate deteriora suprafața.

Nu ștergeți niciodată cu un șervețel uscat și utilizați întotdeauna un detergent neabraziv.

Condiții de garanție:

- plăcile trebuie să fie furnizate numai cu folie protectoare
- produsul trebuie să fie depozitat în aer liber sau în locuri ne umede
- alte elemente nu trebuie să fie așezate pe laminate
- nu se poate acorda nicio garanție pentru daunele rezultate în urma prelucrării și/sau instalării produsului
- trebuie avut grijă ca produsul să fie scos de sub tensiune atunci când este instalat
- suprafața nu trebuie să fie tratată cu produse cu un efect chimic puternic (de exemplu, abrazivi, detergenți de canalizare etc.)
- la curățare, se recomandă utilizarea unei cârpe de curățare din microfibre pentru a evita zgârieturile
- sunt permise variații de nuanță de culoare de 2-5%.

Produsele noastre sunt rezistente la efectele acide, alcaline folosite în industria alimentară în general, rezistență limitată la solvenți organici.

- nu se acordă nicio garanție pentru daunele rezultate în urma transportului și/sau depozitării necorespunzătoare
- este INTERZIS să fie depozitate în aer liber sau în locuri umede sau la temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute.

Oferim o garanție pentru defecte de fabricație de 5 ani pentru familia LUX.

Cererile de garanție pot fi făcute numai după ce produsul a fost testat.

Cazurile de garanție se realizează prin înlocuirea produsului.

Pentru alte cazuri, se aplică condițiile generale de garanție.